

FLOORGUM PAINT

Manto sintetico pedonabile multiuso

Rivestimento liquido monocomponente formulato con resine all'acqua. Da utilizzare come rivestimento pedonabile multiuso, per la realizzazione di rivestimenti protettivi pedonabili su sistemi impermeabilizzanti liquidi. Il prodotto è idoneo inoltre per la realizzazione di superfici da gioco polivalenti, piste ciclabili, delimitazione di aree pedonabili e rivestimenti anti-scivolo. Resistente a tutte le intemperie, ai ristagni d'acqua, agli sbalzi di temperatura, ai raggi UV ed all'usura.

VANTAGGI

- Di facile applicazione
- Maggior comfort e duttilità
- Elevata resistenza alle intemperie, ai raggi UV, all'aria salmastra e ai sali in genere
- Non ingiallisce
- Realizza un rivestimento pedonabile e antiscivolo a basso spessore
- Non risente degli sbalzi di temperatura da -30°C a +40°C
- Non necessità di manutenzione
- Elevata elasticità
- Ciclabilità
- Aumenta la durata delle pavimentazioni in asfalto
- Può essere applicato a completamento di sistemi impermeabilizzanti a base resine sintetiche
- Può essere successivamente rivestito con piastrelle o altri rivestimenti

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto è idoneo per:

- realizzare piste ciclabili (certificato ANAS)
- rivestire superfici di calcestruzzo o asfalto destinate a impianti sportivi (campi da tennis, basket, calcetto)
- rivestire superfici di calcestruzzo o asfalto per renderle pedonabili e anti-scivolo sia all'interno che all'esterno.

Può essere utilizzato come primer di aggrappo su vecchie guaine bituminose completamente ossidate.

RESA

kg/m² 1,2.

COLORE

Rosso, verde, grigio, sabbia.

Su richiesta si possono realizzare colori personalizzati.

CONFEZIONE

Secchio di plastica da kg 25.

Pallet: - n° 36 secchi da 25 kg ognuno (tot 900 kg).

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato in ambienti ben areati, al riparo dalla luce solare e dal gelo, a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Tempo di immagazzinamento 24 mesi.

FLOORGUM PAINT

Dati Fisici/Tecnici

| Dati caratteristici | | Unità misura |
|---|--|-------------------|
| Resa | 1,2 | kg/m ² |
| Aspetto | Semidenso | - |
| Colore | Rosso, verde, grigio, sabbia. Su richiesta si possono realizzare colori personalizzati. | - |
| Diluizione | 10% | - |
| Consistenza dell'impasto | Semidenso | - |
| Tempo di attesa fra 1 ^a e 2 ^a mano (T=20°C; U.R. 40%) | 10 | ore |
| Temperatura di applicazione | +10/+35 | °C |
| Tempo di asciugatura (T=20°C; U.R. 40%) | 10 | ore |
| Temperatura di esercizio | -30/+40 | °C |
| Conservazione | 24 mesi in imballi originali ed in luogo asciutto | mesi |
| Confezione | Secchio di plastica da 25 | kg |
| Classificazione di pericolo | Prodotto non pericoloso Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto. | - |

| Prestazioni finali | | Unità misura | Normativa | Risultato |
|---|--|--------------|--------------------|----------------------|
| Resistenza all'abrasione | 8000 giri con ruote gommate con carico di 6.400 kg/m ² perdita in peso 16 g/m ² | - | UNI 9115 | Resistente |
| Resistenza ai cicli d'invecchiamento accelerato (Weathering Test) | 2000 | ore | Metodo interno | Resistente |
| Resistenza ai raggi UV | 1000 | ore | Metodo interno | Resistente |
| Resistenza a 50 cicli di gelo e disgelo (-15°C/+15°C) | Inalterato | - | UNI EN 202 | Inalterato |
| Resistenza agli idrocarburi | Al termine della prova nessun difetto | - | Certificato ANAS | Ottima |
| Resistenza al gasolio | Al termine della prova nessun difetto | - | certificato ANAS | Ottima |
| Resistenza agli oli lubrificanti | Al termine della prova nessun difetto | - | certificato ANAS | Ottima |
| Resistenza ai sali (CaCl ₂ e NaCl saturi) | Al termine della prova nessun difetto | - | certificato ANAS | Ottima |
| Resistenza allo scivolamento | μ = 1,127; livello 3 | - | UNI 8272 parte 11° | Resistente |
| Resistenza all'attrito radente con pendolo | PTV = 66 | - | certificato ANAS | Resistente |
| Adesione su <i>Sportgum</i> (Adhesion Tester PULL OFF) | > 7 | MPa | ISO4624 | Ottima |
| Adesione su <i>Floorgum Antracite</i> (Adhesion Tester PULL OFF) | > 7 | MPa | ISO4624 | Ottima |
| Adesione su <i>Acriflex Winter</i> (Adhesion Tester PULL OFF) | > 7 | MPa | ISO4624 | Ottima |
| Resistenza a flessione | 17 | daN | UNI 559/62 | - |
| Permeabilità al vapore (μ) | 29 | - | Metodo interno | Media traspirabilità |

Rivestimenti - Acrilici

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, l'applicatore in ogni caso deve eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell'impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare l'ufficio tecnico dell'azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il sottofondo deve essere completamente indurito, asciutto e dotato di sufficiente resistenza.
- La superficie deve essere accuratamente pulita, ben consolidata, senza parti friabili o inconsistenti e perfettamente livellata.
- La superficie da trattare non deve presentare ristagni d'acqua, eventuali avvallamenti possono essere livellati con *Floorgum Antracite* (vedi scheda tecnica).
- La temperatura del sub-strato deve essere compresa tra +5°C e +35°C.
- Nel caso di fondo cementizio di nuova realizzazione, questo deve essere sufficientemente stagionato ed avere espletato gli adeguati ritiri.
- Se il fondo è lesionato applicare una mano di *Floorgum da riempimento* (vedi scheda tecnica).

MISCELAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Eventualmente diluire con il 10% di acqua e mescolare perfettamente fino ad ottenere un impasto omogeneo. Utilizzare un miscelatore di tipo professionale.

L'acqua indicata sulla confezione è indicativa. È possibile ottenere impasti a consistenza più o meno fluida in base all'applicazione da effettuare.

Non aggiungere mai prodotti antigelivi, cemento o inerti.

APPLICAZIONE SISTEMA IMPIANTI SPORTIVI

- 1.** Prima di applicare il *Floorgum Paint* la superficie deve essere primerizzata con *Grip Primer* come barriera vapore (applicare 2 mani di prodotto per almeno 600 g/m², vedi scheda tecnica), se in presenza di sottofondo in calcestruzzo. La barriera vapore non è necessaria se il sottofondo è di asfalto.
- 2.** A completa asciugatura del primer (24 ore), stendere con spazzola tiracqua una mano di *Floorgum Antracite* o *Sportgum*, assicurando la copertura totale della superficie. In caso di pioggia su prodotto non perfettamente indurito verificare attentamente l'idoneità al successivo ricoprimento.
- 3.** Dopo circa 3 ore, a completa asciugatura del *Floorgum Antracite* o *Sportgum*, stendere due mani di *Floorgum Paint* a rullo, con spazzola tiracqua o airless. Attendere massimo 24 ore tra una mano e la successiva.

- 4.** A completa asciugatura del *Floorgum Paint* (10 ore), per la demarcazione delle linee di gioco è possibile utilizzare una pittura sintetica (vedi *Colorflex*).

Per la realizzazione di superfici pedonabili (in combinazione con il sistema impermeabilizzante *Acriflex Winter*) sarà sufficiente applicare solo *Floorgum Paint*.

TEMPI DI ASCIUGATURA

Ad una temperatura di 20°C e umidità relativa del 40% il prodotto asciuga completamente in 10 ore.

- I tempi di asciugatura sono influenzati dall'umidità relativa dell'ambiente e dalla temperatura e possono variare anche in modo significativo.

INDICAZIONI

- Non applicare con temperature inferiori a +10°C e superiori a +35°C.
- Durante la stagione estiva applicare il prodotto nelle ore più fresche della giornata, al riparo dal sole.
- Non applicare con imminente pericolo di pioggia o di gelo, in condizioni di forte nebbia o con umidità relativa superiore al 70%.
- Non utilizzare su superfici flessibili.
- L'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

SICUREZZA

Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.